



Den Braven Sealants

Technický list 08.01 Pěnový PE pás pod plovoucí podlahy

Výrobek Tepelně a zvukově izolační PE pás pod plovoucí podlahy pro snížení kročejového hluku. Pásky jsou vyrobeny z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě, rychle a snadno použitelný
- ▣ Snadno se řeže;
- ▣ Ekologicky a zdravotně nezávadný;
- ▣ Recyklovatelný;

Použití - pod plovoucí podlahy jako tepelná a zvuková izolace

Balení	Šířka x tloušťka (mm)	délka (m)
	1000 x 2	100
	1000 x 2	25
	1000 x 3	100
	1000 x 3	25
	1000 x 5	100

Barva Bílá

Technické údaje

Materiál	-	pěnový polyethylen
Struktura	-	pravidelná, uzavřené buňky
Objemová hmotnost	kg/m ³	22 - 35 (dle ČSN EN ISO 845)
Součinitel tepelné vodivosti λ	W/m.K	0,038 (dle ČSN EN ISO 8302)
Tepelná odolnost	°C	-65 / +90 (po aplikaci)
Nasákavost	% (hmot.)	≤ 1,5 (ČSN 64 5421)
Kročejový útlum ΔL_w	dB	18 (tl. 2 mm) (dle ČSN EN ISO 140-8) 18 (tl. 3 mm) 23 (tl. 5 mm)
Skladovatelnost	měsíce	- (v suchých a krytých skladech)

Omezení Nepoužívat na tepelné izolace parovodů a v místa, kde teplota přesahuje 90°C. Do exteriéru bez povrchové ochrany proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Podklad Pásky se pokládají přímo na podklad podlahy těsně vedle sebe, kdy zamezení vzájemného pohybu se docílí přelepením Textilní páskou v místě spoje

Aktualizace Aktualizováno dne: 24.06.2008 Vyhотовeno dne: 01.04.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz