



## Technický list 07.95 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI

**Výrobek** Jednosložkový koncentrovaný profi přípravek, na bázi polyxystearany. Určený pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými vlivy nad úrovní terénu.

**Vlastnosti**

- Difuzní, zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
- Přetíratelný vodou ředitelnými, syntetickými i olejovými nátěry
- Zamezuje destrukci porézních materiálů
- Zamezuje pronikání nečistot do materiálů
- Ochrana před působením mrazu a rozmrazovacích solí
- Nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva díky účinnému snížení pronikání vody do konstrukce

**Použití**

- Impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody
- Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů
- Ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady

**Balení** Láhev 1l, kanistr 5 l;  
**Barva** Transparentní

### Technické údaje

Základ	-	polyxystearany v organickém rozpouštědle	
Konzistence	-	kapalina	
Hustota	kg/l	0,80	
pH	-	12	
Ředění	-	neředí se	
Tepelná odolnost		150°C	po 6 hodinách od aplikace
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Soudržnost	MPa		ČSN EN 1542
Stupeň propustnosti vody w	%	50 % snížení propustnosti w	ČSN EN 1062-3
Ekvivalentní difuzní tloušťka $s_d$	m	0,06 (třída I - vysoká propustnost)	ČSN EN ISO 7783-2
Propustnost vodních par	g/m <sup>2</sup> .24hod.	670	
Schnutí	hod	3 - 4	
Plná odolnost vůči vodě	hod	již po 24	(při teplotě 20°C)
Rychlost pronikání vody	(w) – kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>	nad 0,5 (W1 vysoká)	ČSN En 1062-3
Účinnost	roky	5 – 10	dle klimatických podmínek a druhu zatížení, obnovitelný dalším nátěrem
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +35°C, chránit před mrazem!
Spotřeba	l/m <sup>2</sup>	0,2 – 0,25	dle způsobu aplikace a savosti podkladu
Vydatnost	m <sup>2</sup> /l	4 - 5	dle savosti podkladu
<b>Omezení</b>		Impregnaci Profi nelze použít pro ochranu dřeva přicházející do styku s potravinami a pitnou vodou.	

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 07.95 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFÍ

- Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, konstrukční poruchy nutno opravit, opravy z malt a betonů nutno nechat vyzrát cca 28 dnů. Výkvěty hub a plísní odstraňte Likvidátorem plísní, opláchněte vodou a 2 dny nechejte proschnout.
- Pokyny** Roztok nanášejte štětcem nebo válečkem. Při válečkování impregnace postupujeme technikou shora dolů, na vodorovných plochách nutno impregnaci rozetřít. Minimální teplota povrchu a okolí při aplikaci musí být nad + 5 °C. Provádí se jeden až dva nánosy do nasycení povrchu. Obvykle postačuje jeden nános. Mezi dvěma nátěry ponechte minimálně 2 hodiny časový odstup. Doba schnutí je 3-4 hodiny. Povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách.
- Upozornění** Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady, za deště nebo při očekávání deště! Při aplikaci nutno nanášet jen takové množství, které se vsákne do podkladu. Nesmí stékat po stěnách. Nadměrné množství může zapříčinit tvorbu výkvětů, ojediněle může dojít ke ztmavnutí podkladu. Používejte nářadí a nádoby odolné vůči alkáliím. Chraňte okolní materiály před potřísněním!
- Čištění** Materiál: technický benzín, ředidlo nátěrových hmot  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 07.95».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 16.12.2014      Vyhотовeno dne: 12.11.2004

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

---

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100