



Technický list 08.55 Butylová páska pro lepení parozábran

Výrobek Extrudovaná měkká páska z polyisobutylenu určená pro lepení a těsnění parotěsných fólií.

Vlastnosti

- Velmi měkká, poddajná, snadno aplikovatelná;
- Výborná přilnavost ke stavebním materiálům včetně plastů;
- Vysoce odolná proti vlhku, oxidaci, chemickým výparům a UV záření;

Použití

- Lepení parotěsných střešních fólií, lepení hydroizolačních střešních fólií;
- Lepení koncových střešních spojů ve střešních konstrukcích;
- Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované materiály;

Balení	Šířka (mm) x tloušťka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	15 x 1	45	volně
	19 x 1	45	volně
	15 x 2	22,5	volně

Barva Černá

Technické údaje

Základ		polyisobutylem	
Hustota	g/cm ³	1,6	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	
Aplikační teplota	°C	+4 / +45	
Poměrné prodloužení	%	≥150	dle ČSN EN ISO 527
Vodotěsnost V ₃₀	l/m ² . 30min.	≤ 0,2	dle ČSN 73 2578
Propustnost vodních par	g/m ² . 24hod	≤ 0,3	dle DIN 53 122
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,10	dle ČSN 73 2577
Přilnavost k podkladu	N/cm ²	12	
Přilnavost v odlupu	N/cm ²	11	
Síla stlačitelnosti	N/cm ²	4	
Odolnost UV záření	-	velmi dobrá	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +35°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výparů.

Podklad Aplikujeme na předem očištěný podklad zbavený prachu mastnot a volných částic.

Pokyny Aplikujeme na předem připravený podklad. Lepený materiál zvolna přiložit a silně přitisknout. Dbejte přítisku po celé délce lepeného spoje

Čištění Materiál: technický benzín
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Aktualizace Aktualizováno dne: 02.11.2009 Vyhотовeno dne: 23.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100