




TECHNICKÉ INFORMACE



| název | skladebné rozměry (mm) | | | spotřeba „vazák-běhoun“ | | množství (ks) | | hmotnost (kg) | | | tonáž max. do 24 tun | |
|------------|------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|------------|----------------------|-----|
| | výška | délka | šířka | ks/m ² | ks/bm | vrstva | paleta | ks | paleta | vč. palety | ks palet | ks |
| BEST VARIO | 300 | 570 | 385/236 | 8,26 | 2,48 | 4 | 12 | 50 | 600 | 630 | 24 | 288 |

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

| výrobní norma | nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů | | pevnost v tlaku | mrazuvzdornost ČSN EN 13 198, příloha A |
|-------------------|--|--------|-----------------|---|
| | šířka a délka | výška | | |
| PN-BEST-08-2009/A | ± 5 mm | ± 5 mm | ≥ 15 MPa | 50 cyklů |

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch mezerovitý

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

| povrch | charakteristika | barva |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| MEZEROVITÝ | povrch s mezerovitou strukturou | přírodní, karamelová |

OBECNÉ INFORMACE


Zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou. Tvárnice jsou určeny pro výstavbu zdí.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Poznámka: Pro výplň jednotlivých prvků BEST VARIO můžete využít plastová dna (v nabídce na www.best.cz).

Pro 1 prvek BEST VARIO jsou určena 2 dna.



osazení tvarovky plastovými dny

TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

